

POLIMEREK IDŐFÜGGŐ MECHANIKAI JELLEMZŐI, ÖSSZEFÜGGÉSEIK ELMÉLETI ÉS KÍSÉRLETI ELEMZÉSE

PHD ÉRTEKEZÉS
ÍRTA: NAGY PÉTER

TÉZISEK

1. Lineárisan viszkoelasztikus viselkedésű anyagokra összefüggéseket dolgoztam ki a szakítógéppel előállítható, valós mechanikai gerjesztések esetén mérhető anyagválaszok között.

- 1.1 Deformáció-gerjesztés esetében kimutattam, hogy a t_0 idejű ($t_0 \geq 0$) valós felterhelés mellett mért $F_1(t)$ feszültségrelaxációs görbe és az állandó befogósebesség mellett mért $F_2(t)$ szakítógörbe között a következő rekurzió, illetve összeg típusú összefüggések állnak fenn:

$$F_2(t) = F_1(t) + F_2(t - t_0), \quad t \geq t_0 > 0 \quad (\text{T1.1})$$

$$F_2(nt_0) = \sum_{i=1}^n F_1(it_0), \quad n \geq 1, \quad t_0 > 0 \quad (\text{T1.2})$$

A (T1.1) átrendezésével az $F_1(t)$ az $F_2(t)$ -ből számítható. A (T1.2) összeg az $F_1(t)$ integráljához tart $t_0 \rightarrow 0$ esetén.

- 1.2 Erőgerjesztés esetében kimutattam, hogy a t_0 idejű ($t_0 \geq 0$) valós felterhelés mellett mért $\varepsilon_3(t)$ kúszásgörbe és az állandó \dot{F}_0 erőváltozási sebesség mellett mért $\varepsilon_4(t)$ szakítógörbe között a következő rekurzió, illetve összeg típusú összefüggések állnak fenn:

$$\varepsilon_4(t) = \varepsilon_3(t) + \varepsilon_4(t - t_0), \quad t \geq t_0 > 0 \quad (\text{T1.3})$$

$$\varepsilon_4(nt_0) = \sum_{i=1}^n \varepsilon_3(it_0), \quad n \geq 1, \quad t_0 > 0 \quad (\text{T1.4})$$

A (T1.3) átrendezésével az $\varepsilon_3(t)$ az $\varepsilon_4(t)$ -ből számítható. A (T1.4) összeg az $\varepsilon_3(t)$ integráljához tart $t_0 \rightarrow 0$ esetén.

2. Termoplasztikus, 40-50% kristályos részarányú ($T_g < 0^\circ\text{C}$) poliolefinok esetében kimutattam, hogy a szobahőmérsékleten mért szakítógörbe értékek, mint terhelési szintek mellett erőgerjesztésnél a feszültségrelaxációs görbe, deformációgerjesztésnél a kúszásgörbe – szakítási időt kétszeresét nem túlhaladó időponthoz tartozó – értékei között lineáris kapcsolat azonosítható.

- 2.1 Tipplén H543 F iPP esetén kimutattam, hogy a különböző terhelési szinteken meghatározott feszültségrelaxációs görbék $t=300$ s időnél mért értékei a deformáció-gerjesztés mellett kapott szakítógörbe vonatkozó pontjaihoz hasonló lefutást mutattak, amelyet a közöttük fennálló homogén lineáris kapcsolat magas jósági tényezője ($R^2=0,9975$) igazol.

- 2.2 Tipplén H543 F iPP esetén kimutattam, hogy a különböző terhelési szinteken meghatározott kúszás görbék $t=73,6$ s (szakadási) időnél mért értékei az erőgerjesztés mellett kapott szakítógörbe vonatkozó pontjaihoz hasonló lefutást

mutattak, amelyet a közöttük fennálló homogén lineáris kapcsolat magas jósági tényezője ($R^2=0,9991$) igazol.

3. Termoplasztikus, 40-50% kristályos részarányú ($T_g < 0^\circ\text{C}$) poliolefinek esetén szobahőmérsékleten végzett vizsgálatok alapján kimutattam, hogy a mikrorepedezés tartománya alatti különböző terhelési szinteken mért $F_1(t)$ feszültségrelaxációs görbék és a deformáció-gerjesztésű $F_2(t)$ szakítógörbék közötti kapcsolat egy nemlineárisan viszkoelasztikus (NLVE) és egy lineárisan viszkoelasztikus (LVE) típusú leképezés egymás utáni alkalmazásával becsülhető:

$$F_1(t) \xrightarrow{NLVE} F_{11}(t) \xrightarrow{LVE} F_{112}(t) \approx F_2(t) \quad (\text{T3.1})$$

ahol $F_{11}(t) \xrightarrow{LVE} F_{112}(t)$ LVE leképezés a (T1.1) összefüggéssel adott:

$$F_{112}(t) = F_{11}(t) + F_{112}(t - t_0), \quad t \geq t_0 > 0 \quad (\text{T3.2})$$

Az $F_1(t) \xrightarrow{NLVE} F_{11}(t)$ leképezéshez két megoldást dolgoztam ki.

- 3.1 Kimutattam, hogy a Tipplen H543 F iPP esetén az alábbi nemlineáris függvény alkalmas az $F_1(t) \rightarrow F_{11}(t)$ külső leképezésként:

$$F_{11}(t) = F_{11}(t_0) - a(\varepsilon_0)[F_1(t_0) - F_1(t)]^{b(\varepsilon_0)} e^{c(\varepsilon_0)[F_1(t_0) - F_1(t)]} \quad (\text{T3.3})$$

ahol a , b , c az ε_0 terhelési szintektől függő állandók. A becsült és a mért szakítógörbe értékek jó illeszkedését a tapasztalt magas (az $\varepsilon_0=0,08\%$ és $\varepsilon_0=1,0\%$ közötti kezdeti nyúlásszint tartományban $R^2 \geq 0,9986$) jósági tényezők bizonyítják.

- 3.2 Kimutattam, hogy a Tipplen H543 F iPP esetén az alábbi nemlineáris függvények alkalmazhatók az $F_1(t) \rightarrow F_{11}(t)$ belső, a $h(t)$ monoton növekedő függvénnyel meghatározott, alábbi alakú változó transzformációs leképezéshez:

$$F_{11}(t) = F_0 - b[F_0 - F_1(h(t))] \quad (\text{T3.4})$$

ahol $F_0=F(t_0)$ és $b>0$ állandó és

$$h1(t_1) = a \left(\frac{t_1 - t_0}{t_B - t_1} \right)^c + t_0 = a \left(\frac{t_1 - t_0}{t_B - t_0} \right)^c + t_0, \quad c = 1 \text{ esetén } \dot{h}(t_0) > 0 \quad (\text{T3.5})$$

$$h3(t_1) = a \frac{t_1 - t_0}{t_B - t_1} \left[1 + \left(\frac{t_1 - t_0}{t_D - t_0} \right)^c \right] + t_0, \quad c > 0 \quad (\text{T3.6})$$

$$h5(t_1) = a \operatorname{tg} \frac{\pi(t_1 - t_0)}{2(t_B - t_0)} + t_0, \quad t_0 < t_1 < t_B \quad (\text{T3.7})$$

$$h_6(t_1) = a(t_1 - t_0)^k e^{\frac{c}{1 - \frac{t_1 - t_0}{t_B - t_0}}} + t_0, \quad k = 1 \text{ esetén } \dot{h}(t_0) > 0 \quad (\text{T3.8})$$

A becsült és a mért szakítógörbe értékek jó illeszkedését a tapasztalt magas jósági tényezők (h_1 : $R^2=0,9984$, h_3 : $R^2=0,9920$, h_5 : $R^2=0,9932$ és h_6 : $R^2=0,9994$, $\varepsilon_0=0,08\%$ kezdeti nyúlásszintnél) bizonyítják.

4. Termoplasztikus, 40-50% kristályos részarányú ($T_g < 0^\circ\text{C}$) poliolefinok esetén szobahőmérsékleten végzett vizsgálatok alapján kimutattam, hogy a mikrorepedezés tartománya alatti különböző terhelési szinteken mért $\varepsilon_3(t)$ kúszásgörbék és az erőgerjesztésű $\varepsilon_4(t)$ szakítógörbék közötti kapcsolat egy nemlineárisan viszkoelasztikus és egy lineárisan viszkoelasztikus típusú leképezés egymás utáni alkalmazásával becsülhető:

$$\varepsilon_3(t) \xrightarrow{NLVE} \varepsilon_{33}(t) \xrightarrow{LVE} \varepsilon_{334}(t) \approx \varepsilon_4(t) \quad (\text{T4.1})$$

Az $\varepsilon_{33}(t) \xrightarrow{LVE} \varepsilon_{334}(t)$ LVE leképezés (T1.1) felhasználásával adható meg:

$$\varepsilon_{334}(t) = \varepsilon_{33}(t) + \varepsilon_{334}(t - t_0), \quad t \geq t_0 > 0 \quad (\text{T4.2})$$

- 4.1 Kimutattam, hogy a vizsgált Tipplen H543 F iPP esetén az alábbi összefüggés alkalmas az $\varepsilon_3(t) \rightarrow \varepsilon_4(t)$ külső leképezésként:

$$\varepsilon_4(t) = \int_{t_0}^t h_4(x) dx + \dot{\varepsilon}(t - t_0) \quad (\text{T4.3})$$

A $h_4(t)$ függvényt a következő nemlineáris egyenlettel becsültem:

$$\hat{h}_4(t) = \frac{a \left(\frac{G_3(t)}{G_{30}} \right)^n}{\left(1 - \frac{G_3(t)}{G_{30}} \right)^m} \quad (\text{T4.4})$$

ahol a , n m és G_{30} változtatható paraméterek, és $G_3(t)$ -t a következő összefüggés alapján a mért kúszás görbéből (ε_3) számítottam:

$$G_3(t) = \int_{t_0}^t \varepsilon_3(x) dx \quad (\text{T4.5})$$

A becsült és a mért szakítógörbe értékek jó illeszkedését a tapasztalt magas (az $F_0=100$ N és $F_0=400$ N közötti terhelési szint tartományban $R^2 \geq 0,9978$) jósági tényezők bizonyítják.

- 4.2 Kimutattam, hogy a vizsgált Tipplen H543 F iPP esetén az alábbi nemlineáris függvények alkalmazhatók az $\varepsilon_3(t) \rightarrow \varepsilon_{33}(t)$ belső, a $h(t)$ monoton növekedő függvényvel meghatározott, alábbi alakú változó transzformációs leképezéshez:

$$\varepsilon_{33}(t) = \varepsilon_0 + b[\varepsilon_3(h(t)) - \varepsilon_0] \quad (\text{T4.6})$$

ahol $\varepsilon_0 = \varepsilon(t_0)$, $b > 0$ állandó és a $h(t)$ függvények megegyeznek a (T3.5-T3.8) egyenletekkel. A becült és a mért szakítógörbe értékek jó illeszkedését a tapasztalt magas jósági tényezők ($h1$: $R^2=0,9989$, $h3$: $R^2=0,8257$, $h5$: $R^2=0,9981$ és $h6$: $R^2=0,9773$, $F_0=100$ N kezdeti terhelési szintnél) bizonyítják.

5. Termoplasztikus, 40-50% kristályos részarányú ($T_g < 0^\circ\text{C}$) poliolefinok esetén szobahőmérsékleten végzett vizsgálatok alapján kimutattam, hogy az erőerjesztésű $\varepsilon_4(t)$ szakítógörbék és a különböző, a mikrorepedezés tartománya alatti terhelési szinteken mért $\varepsilon_3(t)$ kúszásgörbék közti kapcsolat egy lineárisan viszkoelasztikus és egy nemlineárisan viszkoelasztikus leképezés egymás utáni alkalmazásával becsülhető:

$$\varepsilon_4(t) \xrightarrow[S_4]{LVE} \varepsilon_{43}(t) \xrightarrow[S_{43}]{NLVE} \bar{\varepsilon}_{433}(t) \xrightarrow{Lin.transzf.} \varepsilon_{433}(t) \approx \varepsilon_3(t) \quad (\text{T5.1})$$

Az $\varepsilon_4(t) \xrightarrow[S_4]{LVE} \varepsilon_{43}(t)$ LVE leképezés az alábbi módon adható meg:

$$\varepsilon_{43}(t) = S_4[\varepsilon_4(t)] = \varepsilon_4(t) - \varepsilon_4(t - t_0), t \geq t_0 \quad (\text{T5.2})$$

Kimutattam, hogy a vizsgált Tipplen H543 F iPP esetén az alábbi összefüggés

alkalmazható az $\varepsilon_{43}(t) \xrightarrow[S_{43}]{NLVE} \bar{\varepsilon}_{433}(t)$ belső változótranszformációs leképezéseként:

$$\bar{\varepsilon}_{433}(t) = \varepsilon_{43}(h^{-1}(t)), t_0 \leq t \leq t_{s3} \quad (\text{T5.3})$$

$$\text{amiből } \varepsilon_{433}(t) = \varepsilon_0 + b_{433}(\varepsilon_{43}(h^{-1}(t)) - \varepsilon_0) \quad (\text{T5.4})$$

$$\text{és } h^{-1}(t) = h_6^{-1}(t) = t_0 + (t_B - t_0) \left(\frac{\ln(1 + \frac{t - t_0}{t_a})}{c + \ln(1 + \frac{t - t_0}{t_a})} \right) \quad (\text{T5.5})$$

A becült és a mért kúszásgörbe értékek jó illeszkedését az $F_0=100$ N – $F_0=400$ N terhelési szint tartományban az $R^2 \geq 0,9962$ jósági tényező bizonyítja.